

# Dekso AİR

## Vörulýsing

Mött 100% akrýl málning. Ráðlögð fyrir svæði með miklar kröfur um notkun og sérstakar fegrunarkröfur þar sem tillit er tekið til fólks með ofnæmi.

- Merki um ofnæmi fyrir astma
- Svansmerkið
- Slitsterkt yfirborð



## Merkingar



## Notkunarmöguleikar

Stofur, svefnherbergi og önnur vístrými.

Filti- og glerdúkur, veggfóður, steinsteypa, léttsteypa og vel tengt sandkitti.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa og þússa.

Fjarlægjið óhreinindi, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.

Vatnsbletti eða yfirborð með nikótínblettum eða sóti þarf að hreinsa með Fluren 49 og meðhöndla með Stop Primer.

Hart, slétt yfirborð þarf að þússa þar til það verður matt og mála með Fix Primer eins og þörf krefur.

Sparsla þarf í sprungur, ójöfnur og göt.

Hægt er að grunna íseygt og gljúpt undirlag með Flügger Sealer

Grunna skal með Wall Primer Perform eða Wall Primer Pro.

Berðu á 1-2 umferðir.

# Notkun

Pensill, rúlla eða úði

Val á verkfæri/áhaldi ræðst af áferðinni

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt

Ávallt skal nota sama lotunúmerið á samliggjandi/samfeltt yfirborð

Mismunur á yfirborði getur orsakað litafrávik

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins

Efnishiti fyrir úðun, lág. 12°C

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar

Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu

## Væntanleg útkoma

Matt sterkur yfirborð.

Yfirborðið þolir hreinsun með vægu þvottaefni án slípiefna, vatni og þurrkun með rökum klút.

Einangrar ekki blæðingar frá kvistum og vatnsleysanlegum litum, vatns- eða nikótínblettum.

Sýndu varúð og settu ekki hluti á yfirborðið fyrir en málningin hefur að fullu harðnað.

## Athugið!

Ef varan er lituð eða breytt á annan hátt ber varan ekki lengur ofnæmismerkið.

## Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum og þrifið þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

# Tæknilegar upplýsingar

Vara	100% akrýlmálning
Gljái	5;Matt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.49
Þurrefnisinnihald vigt %	64
Þurrefnisinnihald rúmmál %	46
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Heildarlosun samkv. ISO 16000-9:2011: (< µg/m <sup>2</sup> h eftir 28 daga)	10
Þvottheldni í samræmi við EN-13300/ISO-11998	Class 2
Þynning	Vatn, er venjulega ekki þynnt
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

## Núverandi TDS útgáfa

mars 2024

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

janúar 2024