

Easy Filler

Vörulýsing

Létt hvítt spartl sem er óvenjulega þægilegt í notkun vegna sérstakrar kremkenndrar mýktar. Þolir raka þegar rétt varið með málningu eða lakki, en skal ekki nota þar sem er stöðugt rakaálag.

- Er ekki sprunga
- Er þægilegt að slípa
- Sekkur ekki



Notkunarmöguleikar

Er notað inni og úti til að laga sprungur og litlar holur í múr, pússningu steypu, gipsi og tré. Timbur, utanhúss, skal grunna með grunnolíu áður en spartlað er.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa, pússa og þurrka af. Fjarlægjið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa Fluren 37. Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49. Pússa slétt hörð og sleip yfirborð. Berið fylliefnisþykknið á og sléttið. Sé það nauðsynlegt skal slípa flötinn með fínnum sandpappír áður en yfirmálað er.

Notkun

Berið á og sléttið með kítisspaða. Berið nægilega mikið magn á og vinnið og sléttið fylliefnisþykknið. Dýfið spaðanum í vatn og sléttið yfir á eftir. Forðist rakapéttingu. Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Væntanleg útkoma

Sléttið yfirborð fyrir viðbótar meðhöndlun. Hægt er að mála yfir með vatnþynntri akrýlmálningu eða leysiefnaþynntri alkýðmálningu.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægjið eins mikið af fylliefni og mögulegt er af verkfærum áður en þau eru hreinsuð með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Viðbótar upplýsingar

Skráð i gagnagrunn fyrir vistvænar byggingarvörur á Nordurlöndunum (Nordic Ecolabelling Building Products Database), sem er skrá yfir vörur sem er heimilt að nota við Svansmerkt byggingarverkefni.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Spartl og kítti
Litur (spartl)	Hvít
Eðlisþyngd (kg/l)	0.57
m/l, háð breidd og dýpi samskeytisins	1
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Lagþykkt (að nafnvirði mm)	10
þynning	Vatn
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

febrúar 2023

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

desember 2021