


Natural Wood Noble Wood Oil Classic

Flügger Natural Wood vörur eru ætlaðar til umhirðu og viðhalds á náttúrulegum við innandryra. Þær halda viðnum líflegum og vernda hann ásamt því að viðhalda uppbyggingu og viðarmynstrinu sýnilegu.

Vörulýsing

Vönduð veðurpolin olía, sem veitir gljáandi meðferð. Inniheldur útblámasíu sem ver viðinn fyrir upplitun af völdum skaðlegra geisla sólarinnar. Kemur í veg fyrir myglu og mygluvöxt á yfirborðinu.

- Útblámasía
- Vönduð
- Gljáandi



Notkunarmöguleikar

Tekk, mahóníviður og annar eðalviður innan- og utandryra. Til dæmis, útihurðir og bílskúrshurðir.

Undirlag

Verður að vera gleypið, hreint, þurrt, traust og henta fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Viðarbletti, málningu og rotnaðar viðartrefjar ætti að þrifa að fullu með hreinsun og þússun. Fjarlægjið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Deck Cleaner. Þörunga, myglu og mygluvöxt ætti að fjarlægja með hreinsun með Façade Algae Remover. Þússið ójöfn yfirborð þar til áferð verður jöfn.

Notkun

Pensill eða rúlla.
Ákveðið hvernig borið er á út frá þeirri áferð sem óskað er eftir.
Berið blautt á blautt, ljúkið með því að nota pensil í sömu átt.
Endurtakið sömu meðhöndlun þar til viðurinn er orðinn mettaður og virðist sléttur án myndunar lakkhúðar.
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.
Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.
Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, tefur fulla verkun og lengir tíma á milli yfirmálunar.
Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið.
Prófið alltaf viðloðun og útkomu fyrir upphengingu.

Væntanleg útkoma

Litlaus og gljáandi yfirborð sem auðkenna viðarmynstrið.
Áætluð ending er eitt ár.
Ending yfirborðsins fer eftir gæðum viðarins, uppbyggingu, aðferð og gæðum vinnunnar og útsetningu.
Áætluð ending getur því verið styttri eða lengri en gefið er upp.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægð eins mikla málningu og mögulegt er fyrir þvott með penslahreinsir. Ekki hella leifum málningar í niðurfall. Farið með þær í endurvinnslustöð. Lágmarkið málningarúrgang með því að reikna út fyrirfram hversu mikla málningu þarf. Geymið málningarafgang á viðeigandi hátt svo hægt sé að nota hann síðar, sem dregur úr umhverfisáhrifum.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður: Notkun með bursta/rúllu: Öryggisgleraugu og hanskar. Pússun: Öndunarhlíf.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Tréolía
Gljái	Gljáandi;90
Eðlisþyngd (kg/l)	0.92
Þurrefnisinnihald vigt %	57
Þurrefnisinnihald rúmmál %	50
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	10
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Loftraki	Hámarksloftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)	4
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	12
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Terpentína
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Penslahreinsir

Núverandi TDS útgáfa

júní 2020