

# Natural Wood Noble Wood Oil Classic

## Vörulýsing

Vönduð veðurþolin olía, sem veitir gljáandi meðferð. Inniheldur útblámasíu sem ver viðinn fyrir upplitun af völdum skaðlegra geisla sólarinnar. Kemur í veg fyrir myglu og mygluvöxt á yfirborðinu.

- Útblámasía
- Vönduð
- Gljáandi



## Notkunarmöguleikar

Tekk, mahóníviður og annar eðalviður innan- og utandyra.  
Til dæmis, útihurðir og bílskúrshurðir.

## Undirlag

Verður að vera gleypið, hreint, þurrt, traust og henta fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Viðarbletti, málningu og rotnaðar viðartrefjar ætti að þrifa að fullu með hreinsun og þússun. Fjarlægðu óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Deck Cleaner. Þörunga, myglu og mygluvöxt ætti að fjarlægja með hreinsun með Façade Algae Remover. Þússið ójöfn yfirborð þar til áferð verður jöfn.

## Notkun

Pensill eða rúlla.  
Ákveðið hvernig borið er á út frá þeirri áferð sem óskað er eftir.  
Berið blautt á blautt, ljúkið með því að nota pensil í sömu átt.  
Endurtakið sömu meðhöndlun þar til viðurinn er orðinn mettaður og virðist sléttur án myndunar lakkhúðar.  
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.  
Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.  
Kuldi og aukid rakastig lengir þurrktíma, tefur fulla verkun og lengir tíma á milli yfirmálunar.  
Mikill hiti og lífll loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið.  
Prófið alltaf viðloðun og útkomu fyrir upphengingu.

## Væntanleg útkoma

Litlaus og gljáandi yfirborð sem auðkenna viðarmynstrið.  
Áætluð ending er eitt ár.  
Ending yfirborðsins fer eftir gæðum viðarins, uppbyggingu, aðferð og gæðum vinnunnar og útsetningu.  
Áætluð ending getur því verið styttri eða lengri en gefið er upp.

# Umhverfisupplýsingar

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

**Öryggisbúnaður:** Notkun með bursta/rúllu: Öryggisgleraugu og hanskar. Pússun: Öndunarhlíf.

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Tréolía
Gljái	Gljáandi;90
Eðlisþyngd (kg/l)	0.92
Þurrefnisinnihald vigt %	57
Þurrefnisinnihald rúmmál %	50
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Loftraki	Hámarksloftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	12
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Terpentína
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Penslahreinsir

### Núverandi TDS útgáfa

mars 2024

### Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júlí 2022