

Forankringsgrund

Vörulýsing

Alkalípolið gegnsær grunnur með blárri slikju sem fer vel inn í vegginn. Skilar virkum grunni og góðu yfirborði á undirlag sem er kalkað eða sem getur tekið í sig grunn. Notað fyrir málnun eða áður en veggklæðning er sett upp.

- Grunnefni
- Glær
- Mött



Merkingar



Notkunarmöguleikar

Fyrir múr, steypu gífsplötur og spartslaða yfirborðsfleti áður en veggir eru þaktir eða áður en málað er með veggmálningu eða loftmálningu.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa og þússa.
Fjarlægjið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.
Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.
Þússið fyrir matta áferð eins og þörf krefur.
Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla.

Notkun

Pensill, rúlla eða úði.
Samræmdu val á verkfærum, stilltu þrýstinginn og stútvalið þegar þú sprautar.
Eftir sprautun er borið á er mælt með því að vinna undirlagið „blautt í blautt“ með pensli eða rúllu.
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.
Efnishiti fyrir úðun, lágm. 12°C.
Hindra þarf rakabéttingu við þurrkun/hörðun.
Kuldi og aukði rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálnar.
Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun.
Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Væntanleg útkoma

Yfirborðið metast jafnt og verður gegnsætt.
Yfirborðið má ekki vera gljáandi eftir að borið hefur verið á.
Fullklárað með klæðningu og/eða málningu í réttum gljóa og lit.

Athugið!

Þar sem verið er að fjarlægja gamalt veggfóður og setja upp nýtt, getur það að grunna og nota bindiefni samtímis ásamt lími valdið of mikilli notkun á grunni.
Í staðinn skal nota FÜgger Combi Primer.
Ef um er að ræða of mikla notkun á grunni, lengist þornunartíminn og hætta er á slæmri viðloðun.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægjið sem mesta málningu af verkfærunum og þrifið þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Viðbótar upplýsingar

Skráð í gagnagrunn fyrir vistvænar byggingarvörur á Nordurlöndunum (Nordic Ecolabelling Building Products Database), sem er skrá yfir vörur sem er heimilt að nota við Svansmerkt byggingarverkefni.

Fyrir þessa vöru er gefið út: [Environmental Product Declaration](#)

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnur
Eðlisþyngd (kg/l)	1.03
Þurrefnisinnihald vigt %	13
Þurrefnisinnihald rúmmál %	11
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	5
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	3
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Heildarlosun samkv. ISO 16000-9:2011: (< μg/m ² h eftir 28 daga)	10
Þynning	Á ekki að þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

október 2023

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

september 2023

