

KABRIC Floor Smooth Prepare

DETALE CPH er einstök vörulína sem ætluð eru til skrauts sem er hægt að gera virkilega öðruvísi hluti með. Litirnir og áferðirnar eru innblásin af skandinavískri hönnun og hefð og fyrirmyndin er breytileiki náttúrunnar. Vörurnar henta bæði fagmönnum og þeim sem vilja gera hlutina sjálfir.

Vörulýsing

Ofursterkur tvíþættur epoxýgrunnur. Notað sem viðloðunargrunnur eða þegar verið er að bæta við KABRIC Floor Smooth Prepare Filler til að slétta lárétta fleti áður en þeir eru meðhöndlaðir með KABRIC Floor. Ef Filler fylliefninu er ekki bætt við, þéttast holurnar í undirlaginu sem veldur því viðloðun verður veik og gljúpt undirlag styrkist. Með því að bæta við KABRIC Floor Smooth Prepare Filler, fæst sjálfsléttandi efnablanda. Fylgir með KABRIC Floor gólfmeðhöndlunarkerfi.



- Leysiefnalaust epoxý
- Viðloðunargrunnur
- Efni sem jafnar út ójafna fleti

Notkunarmöguleikar

Grunnun á terrazzo, steypu, dúkum, áður meðhöndluðu gólfi og harðparketi áður en KABRIC Floor er borið á yfirborðið. Notað til grunnunar þar sem ekki er óskað eftir ójöfnum og sýnilegum skemmdum frá undirlaginu á fullnum fletinum.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, þétt og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

Meðhöndlun

Fjarlægja skal ójöfnur í sementi með vélpússun.

Leifar af fitu, olíu, vaxi og pólsku eru fjarlægðar með grunnhreinsun, slípusvampi og vélrænni hreinsun.

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa, pússa og þurrka af.

Fjarlægjið óhreinindi, fitu og aðskotaefni með hreinsun.

Fjarlægjið leifar af kalki og sápu með afkölkunarefni.

Fasturaf kalki, sápu, fitu, olíu og vaxi eru fjarlægðar með slípusvampi og vélrænni hreinsun.

Pússið slétt hörð og sleip yfirborð.

Fyllið í sprungur og holur með epoxý fyllingarefni áður en meðhöndlun er hafin.

Pússið fyrir frekari meðhöndlun.

Ljúkið meðferðinni með KABRIC Floor og KABRIC Strongcoat eða KABRIC Floor Strongcoat Extra.

Notkun

Pensill, rúlla eða spartlspaði.

Blandið þætti A (grunnur) við þátt B (herðir).

Jafnandi efnasamband með sjálfjafnandi eiginleikum næst með KABRIC Floor Smooth Prepare Filler.

Blöndunarhlutfall með Filler: 2-4 kg í 4 kg af Floor Smooth Prepare eftir undirlagi.

Notaðu blandara.

Veljið verkfæri eftir umfangi krafna fyrir fullunnið yfirborð.

Slökkvið á gólfhita á meðan á meðhöndlun stendur.

Eftir meðhöndlunina skal hækka gólfhitann í þrepum.

Berið á efnið og dreifið því í jöfnu, þykku lagi.

Gætið þess að það séu engin sýnileg framskot, göt eða samskeyti.

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Kuldi og aukid rakastig lengir þurrktíma, tefur fulla verkun og lengir tíma á milli yfirmálunar.

Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið.

Viðarfletir verða að vera með jafnan raka við meðhöndlun.

Ávallt skal gera prufu á fleti til að sjá viðloðun og útkomu.

Væntanleg útkoma

Slétt og glansandi áferð á fletinum þannig að það sjást engar ójöfnur, göt eða samskeyti fyrir þá meðhöndlun sem á eftir kemur.

Ljúkið meðferðinni með KABRIC Floor, svo KABRIC Strongcoat eða KABRIC Floor Strongcoat Extra.

Breytingar á stærðum sökum raka í undirlaginu getur myndað sýnileg för í lokaáferðinni.

Gagnlegar upplýsingar

Ójöfnur, göt eða samskeyti sem ekki er fyllt upp í geta haft áhrif á endanlegt útlit.

Má ekki nota fyrir nýtt, ómeðhöndlað undirlag í votrymum með kröfum um skráða vatns- og gufuheldna vörn í votrymi.

Athugið!

Forsenda uppgefins sviðs:

Án viðbótar fylliefnis: 3 m² / kg

Bætt fylliefni: 0,4 m² / kg á sléttri jörðu

Bætt fylliefni: 0,2 m² / kg á ójöfnum grunni

Ná veltur á undirlagi og notkunaraðferð.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægjið sem mesta málningu af verkfærunum áður en þú þværð þau. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Viðbótar upplýsingar

Geymsluþol: 24 mánuðir í óopnuðum umbúðum.

Tæknilegar upplýsingar

Eðlisþyngd (kg/l)	1.13
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)	7
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	16
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	7

Núverandi TDS útgáfa

apríl 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

desember 2021