

# Lakkbæs

## Vörulýsing

Svartur Wood Stain til að sameina litun og lakk á viði. Gefur mjög öflugt og varanlegur yfirborð. Fáanlegt í hálfgljáandi og mat.

## Notkunarmöguleikar

Notaðu það innandyra á til dæmis borðplötur, húsgögn og önnur tréhúsgögn.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Hreinsið áður lakkað yfirborð með Natural Wood Cleaner. Áður lakkaðir fletir eru slípaðir þar til þeir eru mattir. Þurrkaðu með þurrum klút.

## Notkun

Pensill eða rúlla.  
Hrærið fyrir og meðan á notkun.  
Notaðu Wood Stain tvisvar með 24 tíma millibili.  
Sandaðu létt á milli hverrar umsóknar.  
Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.  
Prófið alltaf viðloðun og útkomu fyrir upphengingu.

## Væntanleg útkoma

Litað yfirborð sem virðist mettuð og samræmda í gljúa og klára. Yfirborðspolið fer eftir gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og váhrifum.

## Athugið!

Olíumettaðir klútar geta kviknað af sjálfu sér.  
Mettað með vatni eða eyðilagð.

## Umhverfisupplýsingar

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

**Öryggisbúnaður:** Penslun/rúllun: Hlífðargleraugu og hanskar. Þússun: Búnaður til verndar öndunarfærum.



# Tæknilegar upplýsingar

Gljái	Matt;Hálf-gljúa
Eðlisþyngd (kg/l)	0.90
Purrefnisinnihald vigt %	45
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +15°C
Loftraki	Hám. raki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	12
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	24
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Penslahreinsir

## Núverandi TDS útgáfa

mars 2024

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júlí 2022