

Spray

Vörulýsing

Hitapólin úðamálning fyrir yfirborð sem verða fyrir háum hita. Hitapólin til allt að 800°C.

Notkunarmöguleikar

Notað til meðhöndlunar á m.a. kamínum og örnum, sem og öðrum smáum málmflötum.

Undirlag

Verður að vera hreint, laust við fitu og hentugt fyrir yfirborðsmeðferð.

Meðhöndlun

Fjarlægðu laus efni og málningu með því að hreinsa og þússa. Óhreinindi, fita og lekar eru fjarlægðir með hreinsun. Þússaðu hörð, slétt yfirborð.

Notkun

Hristist í 2 mínútur fyrir notkun. Prófaðu á litlum fleti til að athuga viðloðun og niðurstöðu. Úðunarfjarlægð 25 - 30 cm. Vinnuhitastig 15-25°C. Berðu á nokkur þunn lög. Eftir klukkustundar þornun skal stykkið hitað í 30 til 60 mínútur (160°C) svo að lakkið harðni. Eftir notkun skal snúa brúsanum á hvolf og úða í örfáar sekúndur.

Hagnýtar upplýsingar

Hyljið yfirborð og svæði vandlega sem á ekki að mála. Reykur myndast á meðan á hörðun stendur. Tryggðu að loftræstingin sé góð.

Væntanleg útkoma

Glansyfirborð. Rykþolið og má þurrka með rökum klút. Þyngdu yfirborðið varlega þar til málningin er fyllilega hörðnuð.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægjið sem mesta málningu af verkfærunum fyrir hreinsun. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað



Tæknilegar upplýsingar

Gljái	Gljáandi
Þurrefnisinnihald vigt %	9,7
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +15°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	1

Núverandi TDS útgáfa

janúar 2022