

# Wall Primer Perform

## Vörulýsing

Alkalípolið hvítur grunnur sem skilar mattri áferð. Skilar jafnri áferð án frekari meðhöndlunar flatarins. Notað áður en málað er og fyrir notkun veggklæðningar.

- Grunnur
- Hvítur
- Matt



## Merkingar



## Notkunarmöguleikar

Grunnur á múr, steypu, gífsplötur og spartslaða yfirborðsflæti áður en málað er með loft- eða veggmalningu. Einnig notaður sem aflitandi efni fyrir þússun og til að finna holur í steiptum veggjum.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurr, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Fjarlægjð laust efni og malningu með því að hreinsa og þússa.  
Fjarlægjð óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.  
Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.  
Þússið fyrir matta áferð eins og þörf krefur.  
Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla.

## Notkun

Pensill eða rúlla.

Val á verkfæri/áhalði ræðst af áferðinni.

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt.

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Kuldi og aukid rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálar.

Aukid hitastig og lágur loftraki styttr þurrktíma og fullri hörðun.

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

# Væntanleg útkoma

Matt, þekjandi yfirborð.

Fullklárað með klæðningu og/eða Flügger Perform málningu í réttum gljáa og lit.

## Athugið!

Þegar borið er á kalkað undirlag og á gifsgrundvallað spartsl eins og Flügger Filler eða Repa Quick - næst ekki næg ísogun og næg viðloðun með Flügger Wall Primer Perform.

Í slíkum tilvikum er mælt með Flügger Sealer Non-drop sem grunni.

## Umhverfisupplýsingar

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð.

Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst.

Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Viðbótar upplýsingar

Fyrir þessa vöru er gefið út: [Environmental Product Declaration](#)

## Tæknilegar upplýsingar

Gljái	Matt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.30
Þurrefnisinnihald vigt %	44
Þurrefnisinnihald rúmmál %	28
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	6
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	3
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Á ekki að þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

## Núverandi TDS útgáfa

apríl 2024

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2023