

# Borðplötuolía

## Vörulýsing

Flügger náttúrleg viðarolía fyrir borðplötur. Olían mettar yfirborð plötunnar sem hrindir í framhaldi frá sér vatni og óhreinindum. Ekki er hægt að lita olíuna.

- Dregur fram náttúrulega ljóma viðarins
- Góð vörn gegn óhreinindum og vatnsáhrifum
- Borðplatan má vera í snertingu við matvæli eftir að olían hefur verið borin á.



## Notkun

Ómeðhöndlað eða nýslípað tré: Berið ríkulega á með pensli. Innan 20 mínútna er olían unnin niður í tréð. Umframolíu er dreift yfir gljúp svæði og síðan er umframolíu þurrkuð upp með bómullarklúti. Daginn eftir er slípað með fínum sandpappír. Slípið er fjarlæggt og frekari tvær umferðir eru bornar á með 6-8 tíma millibili. Munið að hér þarf einnig að þurrka burt umframolíu eftir 20 mínútur. Áður olíuborið tré: Þarf að vera hreint, þurrt og traust. Slípið með fínum sandpappír og hreinsið. Síðan er borið á þunnt olíulag með þurrum bómullarklúti. Umframolíu þurrkuð af eftir 20 mínútur. Harðviður: Til að ná sem bestri vatnsheldni skal bæta við einni umferð. Gerið eftirfarandi: Berið á einu sinni, látið liggja í 20-25 mín. Berið aftur á, látið liggja í 30 mín áður en pólerað er. Heildarmagn borðplötuolíu samsvarar 1 ltr. á 8 m<sup>2</sup>. Viðhald: Einnig er hægt að hressa upp á gamlan olíuborinn flöt með þunnu lagi af borðplötuolíu og nota þá gjarnan fíngerðan slípiplóka.

## Hagnýtar upplýsingar

Forðist mikið vatns- og vökvaálag fyrstu 4-7 dagana. Áður en verk er hafið er ráðlagt að prófa meðferðina á litlum fleti. Hafa skal í huga að útkoman er háð viðartegund og því hvernig viðurinn tekur í sig olíu.

## Gagnlegar upplýsingar

Forðist mikið vatns- og vökvaálag fyrstu 4-7 dagana. Áður en verk er hafið er ráðlagt að prófa meðferðina á litlum fleti. Hafa skal í huga að útkoman er háð viðartegund og því hvernig viðurinn tekur í sig olíu.

## Athugið!

Sjálfsíkveikja getur orðið í olíumettuðum klútum. Þá skal metta með vatni eða brenna.

**Geymsla:** Geymist á köldum en frostlausum stað. Gætið þess að umbúðirnar séu vandlega lokaðar.

# Tæknilegar upplýsingar

Vara	Hálfþekjandi viðarvörn
Gljái	10;Matt
Eðlisþyngd (kg/l)	0.84
Þurrefnisinnihald vigt %	35
Þurrefnisinnihald rúmmál %	38
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	20
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	24
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	7
Þynning	Á ekki að þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Terpentína

## Núverandi TDS útgáfa

mars 2024

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júlí 2022