

Natural Wood Stain

Vörulýsing

Flügger Natural Wood Stain er vatnsþynnannlegur viðarbæis sem notaður er til að bæsa og lita ómeðhöndlaðan við innandyra.

- Gefur viðnum fallegan, hálfmattan blæ
- Hrindir frá sér óhreinindum og þolir létt þrif
- Litaður bæis fyrir ljósar viðartegundir



Notkunarmöguleikar

Hentar til að bæsa ljósar viðartegundir innandyra. T.d. húsgögn eða panil úr furu eða greni. Hafið í huga að útkoman á litnum verður mismunandi eftir litnum á viðnum sem borið á. Kvistir geta verið sýnilegir eftir meðferð, sérstaklega þegar notaðir eru ljósir litir.

Meðhöndlun

Undirlagið þarf að vera hreint, þurrt, rykfrítt, traust og tilbúið til málunar. Slípið bletti og kvisti. Hreinsið og slípið áður meðhöndlaða fleti eftir þörfum áður en efnið er borið á.

Notkun

Hrærið vel fyrir notkun og á meðan á notkun stendur. Berið á með pensli í jöfnu, þunnu lagi í lengdarstefnu viðarins. Forðist skörun. Ef bera á fleiri en eina umferð á er mælt með að slípa létt með fínnum sandpappír (120-180) og rykhreinsa milli umferða.

Hagnýtar upplýsingar

Berið að hámarki 2 umferðir á dag. Vinnið efnið niður í viðinn. Ef viðurinn hefur áður verið bæsaður er mælt með að gera prufu á litlu svæði til að tryggja að viðloðun og útkoma sé í samræmi við væntingar.

Geymsla: Geymist á köldum en frostlausum stað. Gætið þess að umbúðirnar séu vandlega lokaðar.

Viðbótar upplýsingar

Skráð í gagnagrunn fyrir vistvænar byggingarvörur á Nordurlöndunum (Nordic Ecolabelling Building Products Database), sem er skrá yfir vörur sem er heimilt að nota við Svansmerkt byggingarverkefni.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Hálfþekjandi viðarvörn
Gljái	20;Hálfmatt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.04
Þurrefnisinnihald vigt %	21
Þurrefnisinnihald rúmmál %	19
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	15
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Vatn
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og sápa

Núverandi TDS útgáfa

mars 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

febrúar 2024