

Easy Filler

Vörulýsing

Létt hvítt spartl sem er óvenjulega þægilegt í notkun vegna sérstakrar kremkenndrar mýktar. Þolir raka þegar rétt varið með málningu eða lakki, en skal ekki nota þar sem er stöðugt rakaálag.

- Er ekki sprunga
- Er þægilegt að slípa
- Sekkur ekki



Merkingar



Varan er yfirlýst vara í SCDP fyrir nýbyggingar kynslóð 4.

Notkunarmöguleikar

Er notað inni og úti til að laga sprungur og litlar holur í múr, þússningu steypu, gipsi og tré. Timbur, utanhúss, skal grunna með grunnolíu áður en spartlað er.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa, þússa og þurrka af. Fjarlægjið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa Fluren 37. Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49. Þússa slétt hörð og sleip yfirborð. Berið fylliefnisþykknið á og sléttið. Sé það nauðsynlegt skal slípa flötinn með finum sandpappír áður en yfirmálað er.

Notkun

Berið á og sléttið með kíttisspaða. Berið nægilega mikið magn á og vinnið og sléttið fylliefnisþykknið. Dýfið spaðanum í vatn og sléttið yfir á eftir. Forðist rakapéttingu. Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykka viðloðun og útkomu

Væntanleg útkoma

Sléttið yfirborð fyrir viðbótar meðhöndlun. Hægt er að mála yfir með vatnþynntri akrýlmálningu eða leysiefnaþynntri alkýðmálningu.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægð eins mikið af fylliefni og mögulegt er af verkfærum áður en þau eru hreinsuð með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Spartl og kítti
Litur (spartl)	Hvít
Eðlisþyngd (kg/l)	0.57
m/l, háð breidd og dýpi samskeytisins	1
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Lagþykkt (að nafnvirði mm)	10
Þynning	Vatn
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2024