

Filler PRO H2O

Vörulýsing

Rakapolið höndspartl með hámarks fyllingargetu fyrir rými sem eru útsett fyrir ýmis konar rakaskilyrðum. Ljúkið með því að setja veggklæðningu og/eða viðeigandi lofta- eða veggjamálningu. Innifalið í Flügger H2O votrymiskerfinu.

- Innifalið í Flügger H2O votrymiskerfinu
- Samþykkt fyrir gifsplötusamskeyti
- uðvelt að þússa



Merkingar



Notkunarmöguleikar

Viðgerðir og spörtlun til að slétta múrhúð, steypu, léttsteypu, gifsplötur með baki úr pappa og áður máluð yfirborð.

Spörtlun og styrking samskeyta með Flügger samþykkt CE merki gifsbanda og fylling skrufugata á gifsplötum með baki úr pappa.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurr, traust og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa, þússa og þurrka af.

Fjarlægjið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.

Vatnsleysanlega upplifun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.

Þússa skal slétt, hörð og sleip yfirborð.

Berið spartlið á og sléttið.

Þurrkið af og fyllið samskeyti gifsplatnanna. Leggið samskeytaborðann yfir samskeytin, ýtið ákveðið með spaðanum og þrýstið niður í blautt spartlið.

Ýtið borðanum það langt inn að þunnt lag af spartli setjist utan á borðann.

Á sama tíma skal skafa spartlið yfir borðann.

Þegar það hefur þornað skal fylla í samskeytin og skrufugötin tvisvar.

Þússið yfirborðið og grunnið fyrir frekari meðhöndlun.

Notkun

Berið á og sléttið með spartlspaða.

Veljið verkfæri eftir stærð yfirborðsins.

Berið nægilega mikið magn á og vinnið og sléttið fylliefnisþykknið.

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Forðist rakapéttingu.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, tefur fulla verkun og lengir tíma á milli yfirmálunar.

Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið.

Hætta er á rýrnun ef fylliefnisþykknið er ekki fullkomlega þurrt á milli umferða.

Mælt er með að gera prufu til að tryggja að útkoma verði í samræmi við væntingar.

Væntanleg útkoma

Sléttið yfirborð fyrir viðbótar meðhöndlun.

Athugið!

Setjið upp gífsplötur samkvæmt leiðbeiningum og stöðlum framleiðanda þeirra.

Sjá notandaleiðbeiningar Flügger fyrir gífsplötur og fyllingu samskeyta.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægðu eins mikið af spartli og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun. Hellið ekki leifum af fljótandi spartli í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Viðbótar upplýsingar

Varan uppfyllir kröfur M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

Fyrir þessa vöru er gefið út: [Environmental Product Declaration](#)

CE claims:

EN 15824 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders (DoP 101)

EN 13963 Jointing materials for gypsum boards 3A

Tæknilegar upplýsingar

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Vara | Spartl og kítí |
| Litur (spartl) | Blágrár |
| Eðlisþyngd (kg/l) | 0.99 |
| Þurrefnisinnihald vigt % | 58 |
| Þurrefnisinnihald rúmmál % | 56 |
| Efnisnotkun (m ² /ltr.) | 1 |
| Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun | Min. +10°C |
| Loftraki | Hámarks loftraki 80% RH. |
| Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar) | 2 |
| Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF | 20 |
| Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF | 28 |
| Viðloðun við steypu (Mpa) | 0,86 |
| Lagþykkt (að nafnvirði mm) | 2 |
| Kornastærð (max.Mm) | 0,2 |
| Þrif á verkfærum o.s.frv. | Vatn |

Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2024