

# 01 Wood Tex

## Vörulýsing

Litlaus grunnlífa sem smýgur inn í viðinn, tryggir góða viðloðun og vinnur gegn rakaísogi. Kemur í veg fyrir myndun myglu og mygluvöxt á yfirborði lokaumferðarinnar.

- Smýgur vel inn og tryggir viðloðun
- Vinnur gegn rakaísogi
- Vinnur gegn myglu- og sveppagróðri á yfirborði eftir lokameðhöndlun



## Merkingar



Varan er yfirlýst vara í SCDP fyrir nýbyggingar kynslóð 4.

## Notkunarmöguleikar

Grunnur fyrir ómeðhöndlaðan eða slípaðan viði með eða án gegndreypingar, vatnsheldum krossviði og álíka plötuefni.

## Undirlag

Undirlagið þarf að vera ídrægt, hreint, þurrt, þétt og henta til yfirmálunar.

Forðast verður vatnsgildrur eða staði þar sem vatn kann að safnast fyrir.

Rakahlutfall í viði fyrir málun má að hámarki vera:

Á gluggum og hurðum: 12% ± 3; hlutar sem skaga út, girðingar og klæðningar: 18%.

## Meðhöndlun

Flagnandi eldri viðarvörn, málning og trosnaðar viðartrefjar er fjarlægt með hreinsun og slípun.

Óhreinindi, fita, smitandi efni og myglu- og sveppagróður er fjarlægt með hreinsun.

Slípið hvassar brúnir til að tryggja sem besta þekju.

Óvarinn við skal meðhöndla fyrir eða rétt eftir uppsetningu.

Undirlag sem hefur staðið ómeðhöndlað í yfir fjórar vikur skal hreinsa og fjarlægja skal allar lausar viðartrefjar.

Ómeðhöndlað eða áður olíuborið yfirborð er slípað með 80-korna sandpappír fyrir grunnun.

## Notkun

Notið pensil eða rúllu.

Ef notuð er rúlla er strokið yfir með pensli að síðustu.

Umframgrunnolía er strokin af.

Kuldi eða hiti getur haft áhrif á seigju efnisins

Engin rakauppsöfnun má verða á meðan efnið þornar/harðnar.

Forðist að vinna í beinu sólarljósi.

Kuldi og aukinn loftraki lengir þornunartímann, herðingartímann og tímann sem líður milli umferða.

Hærri lofthiti og lítill loftraki stytta þornunartímann og herðingartímann.

Gerðu ævinlega prufu til að kanna viðloðun og útlit.

## Væntanleg útkoma

Litlaust og dregur ekki í sig vökva.

Lokameðhöndlun skal fara fram strax að lokinni þornun.

Óhindruð áhrif af raka, vatni og sólarljósi brjóta grunnolíuna niður.

Lokameðhöndlun með viðarvörn eða málningu.

## Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.

Gerðu viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.

Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

## Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.

Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

## Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

# Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnólfa
Eðlisþyngd (kg/l)	1.0
Þurrefnisinnihald vigt %	22
Þurrefnisinnihald rúmmál %	21
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	6
Long spreading rate (m <sup>2</sup> /l.)	10
Short Spreading rate (m <sup>2</sup> /ltr.)	4
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og sápa

## Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

nóvember 2024