

08 Wood Tex

Vörulýsing

Litlaus meðhöndlun sem vinnur með viðnum og gefur honum gulbrúnan/bleikan litatón. Eftir 6-8 vikur breytist yfirborðið í silfurgrátt gegnsætt yfirborð. Myndar varnarlag sem vinnur gegn myglu- og sveppagróðri á yfirborðsflötum og gefur góða eldtefjandi eiginleika. Notist sem formeðferð á undan endanlegri meðferð með Wood Tex Sealer – Yfirborðspéttir.

- Umhverfisvæn kísiltækni
- Eldtefjandi
- Hámarksending



Merkingar



Notkunarmöguleikar

Gagnvörðum fullkomlega berskjaldaðan viði á borð við palla. Undirlagið þarf að vera nýtt eða alveg slípað.

Undirlag

Undirlagið þarf að vera nýtt eða alveg slípað, ídrægt, hreint, þurrt, þétt og henta til yfirmálunar. Forðast verður ófullnægjandi meðhöndlun á endaflekum, vatnsgildirur eða staði þar sem vatn kann að safnast fyrir.

Rakahlutfall í viði fyrir málun má að hámarki vera 20%.

Nýr, fúavarinn viður skal þorna í 4–6 mánuði fyrir meðhöndlun.

Meðhöndlun

Flagnandi eldri viðarvörn og trosnaðar viðartrefjar er fjarlægð með hreinsun og slípun

Óhreinindi, fita og smitandi efni skal fjarlægja með Flügger Terrasserens.

Þörungur, myglu- og sveppagróður skal fjarlægja með því að hreinsa með Facade Anti-green.

Lauk með Flügger 08 Wood Tex Sealer: eftir 4-6 tímar

Notkun

Notið pensil eða rúllu.

Berið tvær umferðir á með 1 klukkustundar þornunartíma á milli umferða og vinnið vel ofan í viðinn.

Notið „blautt á blautt“-aðferð og fjarlægið vandlega umframvökva.

Gránunin verður ójöfn ef sól og regn nær ekki öllu yfirborði flatarins. Hægt er að nota viðarvörnina á þeim svæðum en gránunin tekur lengri tíma.

Forðast verður alla rakapéttingu.

Forðist að vinna í beinu sólarljósi.

Yfirborðið má ekki komast í snertingu við frost eða rigningu í sólarhring eftir að meðferðinni er lokið.

Væntanleg útkoma

Silfurgrátt og gagnsætt yfirborð þar sem æðamynstur og bygging viðarins sést í gegn. Yfirborðspolið og útlit fer eftir gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og váhrifum.

Þrif og viðhald

Lausar viðartrefjar eru fjarlægðar með bursta. Óhreinindi, feiti og aðskotaefni ætti að fjarlægja með Façade Clean. Þörungar, mygla og mygluvöxtur eru fjarlægð með hreinsun með Façade Anti-green. Viðhaldið með Flügger 08 Wood Tex Sealer á tveggja ára fresti eða eftir þörfum.

Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri. Gerið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð. Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft. Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun. Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi. Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur. Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu. Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks. Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Gegndreypping
Eðlisþyngd (kg/l)	1.0
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	5
Short Spreading rate (m ² /ltr.)	3
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	1
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2024