

08 Wood Tex

Vörulýsing

Vatnskennd gegndreyping sem hrindir frá sér óreinindum sem veitir langvarandi vernd. Þessi viðarvörn lágmarkar hættuna á mygluvexti og myndun myglu og sprungna. Veitir dreifða/opna meðhöndlun sem veitir vernd gegn útfjólubláum geislum. Notuð sem lokaumferð eftir formeðhöndlun með Wood Tex Patina - viðarvörn.



- Umhverfisvæn kísiltækni
- Hrindir frá sér óreinindum og vatni
- Inniheldur útfjólubláa síu

Merkingar



Notkunarmöguleikar

Gagnvörðum fullkomlega berskjaldaðan viði á borð við palla.

Undirlagið þarf að meðhöndla með Flügger 08 Wood Tex Patina - viðarvörn.

Undirlag

Undirlagið þarf að vera ídrægt, hreint, þurrt, þétt og henta til yfirmálunar.

Forðast verður ófullnægjandi meðhöndlun á endafleku, vatnsgildrur eða staði þar sem vatn kann að safnast fyrir.

Rakahlutfall í viði fyrir málun má að hámarki vera 20%.

Meðhöndlun

Flagnandi eldri viðarvörn og trosnaðar viðartrefjar er fjarlægt með hreinsun og slípun óreinindi, fita og smitandi efni skal fjarlægja með Flügger Terrasserens.

Þörunga, myglu- og sveppagróður skal fjarlægja með því að hreinsa með Facade Anti-green.

Meðhöndlun skal fara fram eigi síðar en 4 klukkustundum eftir meðhöndlun með Flügger 08 Wood Tex - viðarvörn.

Notkun

Pensil.

Berðu það rausnarlega á og láttu það virka í um 15 mínútur.

Dreifðu aukavökva inn í undirlagið.

Forðast verður alla rakabéttingu.

Forðist að vinna í beinu sólarljósi.

Yfirborðið má ekki komast í snertingu við frost eða rigningu í sólarhring eftir að meðferðinni er lokið.

Væntanleg útkoma

Litlaust vatns- og óhreininda þéttiefni yfirborð.

Yfirborðsþolið og útlit fer eftir gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og váhrifum.

Þrif og viðhald

Lausar viðartrefjar eru fjarlægðar með bursta.

Óhreinindi, feiti og aðskotaefni ætti að fjarlægja með Façade Clean.

Þörungar, mygla og mygluvöxtur eru fjarlægð með hreinsun með Façade Anti-green.

Viðhaldið með Flügger 08 Wood Tex Sealer á tveggja ára fresti eða eftir þörfum.

Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.

Gerið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.

Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarf.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.

Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svöldum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Gegndreyping
Eðlisþyngd (kg/l)	1.0
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	10
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks lofraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)	6
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	28
þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2024