

# Forankringsgrund

## Vörulýsing

Alkalípolið gegnsær grunnur með blárri slikju sem fer vel inn í vegginn. Skilar virkum grunni og góðu yfirborði á undirlag sem er kalkað eða sem getur tekið í sig grunn. Notað fyrir málnun eða áður en veggklæðning er sett upp.

- Grunnefni
- Glær
- Mött



## Merkingar



## Notkunarmöguleikar

Fyrir múr, steypu gífsplötur og spartslaða yfirborðsflæti áður en veggir eru þaktir eða áður en málað er með veggmálningu eða loftmálningu.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurr, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa og þússa.  
Fjarlægjið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.  
Vatnsleysanlega upplifun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.  
Þússið fyrir matta áferð eins og þörf krefur.  
Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla.

## Notkun

Pensill, rúlla eða úði.  
Samræmdu val á verkfærum, stilltu þrýstinginn og stútvalið þegar þú sprautar.  
Eftir sprautun er borið á er mælt með því að vinna undirlagið „blautt í blautt“ með pensli eða rúllu.  
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.  
Efnishiti fyrir úðun, lág. 12°C.  
Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.  
Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar.  
Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun.  
Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

## Væntanleg útkoma

Yfirborðið mettast jafnt og verður gegnsætt.  
Yfirborðið má ekki vera gljáandi eftir að borið hefur verið á.  
Fullklárað með klæðningu og/eða málningu í réttum gljáa og lit.

## Athugið!

Þar sem verið er að fjarlægja gamalt veggfóður og setja upp nýtt, getur það að grunna og nota bindiefni samtímis ásamt lími valdið of mikilli notkun á grunni.

Í staðinn skal nota Flügger Combi Primer.

Ef um er að ræða of mikla notkun á grunni, lengist þornunartíminn og hætta er á slæmri viðloðun.

## Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.

Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

## Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

## Viðbótar upplýsingar

Fyrir þessa vöru er gefið út: [Environmental Product Declaration](#)

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnur
Eðlisþyngd (kg/l)	1.03
Þurrefnisinnihald vigt %	13
Þurrefnisinnihald rúmmál %	11
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	5
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	3
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Heildarlosun samkv. ISO 16000-9:2011: (< μg/m <sup>2</sup> h eftir 28 daga)	10
Þynning	Á ekki að þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

# Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

# Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2024