

# Metal Pro Fjölakrýl 30

## Vörulýsing

Hálfgljáandi málning fyrir tæringarvörn á málm. Veitir veðurþolið, glans- og litapolið yfirborð. Hindrar myglu og mygluvöxt á yfirborðinu.

- Hálfgljáandi
- Tæringarvörn
- Gljaaa- og litapolið



## Merkingar



## Notkunarmöguleikar

Málmpötur, íbúðar-, framleiðslu-, vöru- og verkstæðisbyggingar.

Tæringarvörn málm sem verða fyrir miðlungs útsetningu, breytilegum hitastigi og rakastigi.

Utandyra á verksmiðjulakkaðar málmpötur, áli, sink, alusink og heitgalvaniseruðu járn.

## Undirlag

Undirlagið þarf að vera hreint, þurrt, þétt og henta til yfirmálunar.

Forðast verður vatnsgildur eða staði þar sem vatn kann að safnast fyrir.

Undirlagið þarf að vera grunnað eða hafa verið meðhöndlað áður.

## Meðhöndlun

Laust efni og málning eru fjarlægð með því að þrifa með vírbursta, slípun eða blásturshreinsi.

Óhreinindi, óhreinindi, fita, olía, sölt og smitandi efni eru fjarlægð með Flügger Metal Pro Cleaner.

Þörungar, mygla og mygluvöxtur er fjarlægður með því að þrifa með Flügger Facade Anti-green.

Sléttir, glansandi fletir eru mattslípaðir.

Bare metal er grunnað með Flügger Metal Pro Primer.

Berið á 2 umferðir af grunni og 2 umferðir af yfirlakki.

## Notkun

Pensill, rúlla eða úði.

Val á verkfæri ræðst af áferðinni sem óskað er eftir.

Notið „blautt á blautt“-aðferð við málunina og strjúkið penslinum ævinlega í sömu átt.

Notið alltaf efni með sama lotunúmeri fyrir samliggjandi eða órofna yfirborðsfleti.

Mismunur á yfirborði getur orsakað litafrávik.

Kuldi eða hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Hitastig efnis þegar því er sprautað á verður að vera minnst 12 °C.

Forðast verður alla rakapéttingu.

Forðist að vinna í beinu sólarljósi.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar.

Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið.

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

## Væntanleg útkoma

Hálfgljáandi og þekjandi Yfirborð.

Tæringarvarnareiginleikar yfirborðsins fara eftir eðli undirlagsins, hönnun, byggingu, lagþykkt, framkvæmd verksins og útsetningu.

Sterkir, sérstaklega dökkir litir eru viðkvæmari en ljósir þegar þeir eru notaðir og snertir.

Mengun vegna umfram litarefnis getur átt sér stað.

Hlaðið yfirborðið með varúð þar til málningin er að fullu harðnað.

## Þrif og viðhald

Þrifið eftir þörfum með Flügger Fluren 37 Basic hreinsun eða Flügger Facade Anti-green.

Athugaðu meðferðina stöðugt til að greina einhverjar ryðárás.

Hreinsið, þússið, grunnað og málað yfirborðið aftur ef þarf.

## Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.

Gerið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.

Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

## Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.

Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

## Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Akrýlmálning
Gljái	30;Hálf-gljáa
Eðlisþyngd (kg/l)	1.2
Þurrefnisinnihald vigt %	51
Þurrefnisinnihald rúmmál %	37
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	6
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Ekki má þynna málninguna.
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

## Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

nóvember 2024