

Metal Pro Multiprimer

Vörulýsing

Hraðþornandi vatnsbundinn grunnur með ryðvarnareiginleika.

- Fljótþornandi
- Tæringarvörn
- Fyrir málm og léttan málm



Notkunarmöguleikar

Tæringarvörn málm sem verða fyrir miðlungs útsetningu, breytilegum hitastigi og rakastigi. Innandyra á stáli, verksmiðjumálaðri málmplötu, ál, kopar, sink, aluzink og heitgalvaniseruðu járn. Utandyra á verksmiðjulakkaðar málmplötur, áli, sink, alusink og heitgalvaniseruðu járn.

Undirlag

Undirlagið þarf að vera hreint, þurrt, þétt og henta til yfirmálunar. Forðast verður vatnsgilddur eða staði þar sem vatn kann að safnast fyrir.

Meðhöndlun

Óhreinindi, óhreinindi, fita, olía, sölt og smitandi efni eru fjarlægð með Flügger Metal Pro Cleaner. Þörungar, mygla og mygluvöxtur er fjarlægður með því að þrifa með Flügger Facade Anti-green. Fjarlægðu tæringu, aðskotaefni og lausa málningu með því að nota sköfu, vélslípun eða stálbursta til (ST 3 samkvæmt ISO 8501). Sléttir, glansandi fletir eru mattslípaðir. Berið á 2 umferðir af grunni og 2 umferðir af yfirlakki.

Notkun

Pensill eða úði.
Berið 1. lag af grunni á strax eftir hreinsun.
Berið síðari lög á strax eftir að 1. lagið er þurrt til endurmeðferðar.
Lokið með:
Innandyra: Interior High Finish eða Strong Finish.
Utandyra: Metal Pro Fjólakrýl.

Væntanleg útkoma

Matt og þekjandi yfirborð.

Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri. Gerið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð. Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft. Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun. Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi. Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur. Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu. Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks. Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnmálning
Gljái	Matt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.3
Þurrefnisinnihald vigt %	55
Þurrefnisinnihald rúmmál %	44
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	10
Long spreading rate (m ² /l.)	12
Short Spreading rate (m ² /ltr.)	8
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	2
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	7
Þynning	Ekki má þynna málninguna.
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

október 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2024