

# Panelhvítt

## Vörulýsing

Hvítlituð, vatnsbundin sérvara til að lýsa gulnuðum viðarplötum á loft og vegg. Gefur nýtt, bjart og hvítalkað yfirbragð, þar sem viðarbyggingin sést. Óhreinindafráhrindandi yfirborð sem þolir auðveldari þrif næst.

- Hvítþvegið útlit
- Óhreinindafráhrindandi yfirborð
- Almött



## Merkingar



## Notkunarmöguleikar

Notað á ómeðhöndlaðan, litaðan og lakkaðan við.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Nýr viður er rykhreinsaður.

Merki og blettir eru þússaðir af.

Áður blettaður og lakkaður viður er hreinsaður með Natural Wood Cleaner.

Yfirborð sem hefur orðið fyrir nikótíni og sóti þarfnast sérstaklega vandlega hreinsunar og þvotts í kjölfarið með hreinu vatni, auk þess að þurrka í kjölfarið til að forðast bletti.

Sand glansandi yfirborð matt.

Berið þunnt á til að fá hvítþvegið útlit eða þykkt til að fá meira ógagnsæ útlit.

Viðarklæðningin verður að vera í jafnvægi í rakainnihaldi meðan á meðferð stendur.

## Notkun

Pensill.

Hrærið fyrir og meðan á notkun stendur.

Berið jafnt blautt á blautt í lengdarstefnu viðarins.

Málaðu 1-2 plötur í einu til að forðast sýnilega skörun.

Ávallt skal nota sama lotunúmerið á samliggjandi/samfelld yfirborð.

Mismunur á yfirborði getur orsakað gljúa frávik.

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar.

Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun.

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

## Væntanleg útkoma

Matt, hvítt litað yfirborð.

Kemur ekki í veg fyrir hugsanlega mislitun vegna lignín- eða tannínsýruinnihalds viðarins.

Hlaðið yfirborðið með varúð þar til lakkið er að fullu harðnað.

## Þrif og viðhald

Þiljur meðhöndlaðar með Natural Wood Panel Stain eru hreinsaðar varlega með því að þvo þær með sápuvatni.

Viðhald er gert með Natural Wood Panel Stain.

## Athugið!

Þegar panilborð og líkir hlutir eru málaðir má búast við, að með tímanum komi í ljós ómálaður viður.

Ástæðan fyrir þessu er að viðurinn dregst saman og þenst út við hita- og rakabreytingar, t.d. á veturna þegar loftraki er lítill.

Hafi undirlagið áður verið bæsað eða lakkað er mælt með að gera prufu á litlum fleti til að tryggja að viðloðun, áferð og útkoma sé í samræmi við væntingar.

## Umhverfisupplýsingar

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast.

## Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Hálfþekjandi viðarvörn
Gljái	3;Matt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.18
Þurrefnisinnihald vigt %	40
Þurrefnisinnihald rúmmál %	29
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	15
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	2
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og sápa
Country of Origin	Denmark

# Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

# Í staðinn fyrir TDS útgáfu

apríl 2024