

Panellakk glært

Vörulýsing

Vatnsbundið lakk fyrir ljósar viðarplötur á loft og vegg. Gefur fallega hálfmatta næstum ósýnilega meðferð sem gulnar ekki. Yfirborðið verður óhreinindafráhrindandi og auðveldara að þrifa það.

- Lakk fyrir ljósar viðarplötur
- Óhreinindafráhrindandi yfirborð
- Hálfmött



Merkingar



Varan er yfirlýst vara í SCDP fyrir nýbyggingar kynslóð 4.

Notkunarmöguleikar

Notað á ómeðhöndlaðan, litaðan og lakkaðan ljósan við, t.d. furu og greni.

Ekki mælt með því þar sem óskað er eftir öfluggu og slitþolnu yfirborði eða þar sem bein vatnsáhrif eru.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurr, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Nýr viður er rykhreinsaður.

Merki og blettir eru þússaðir af.

Áður blettaður og lakkaður viður er hreinsaður með Natural Wood Cleaner.

Yfirborð sem hefur orðið fyrir nikótíni og sóti þarfnast sérstaklega vandlega hreinsunar og þvotts í kjölfarið með hreinu vatni, auk þess að þurrka í kjölfarið til að forðast bletti.

Gljáandi fletir eru mattslípaðir.

Ryksugaðu og þurrkaðu það síðan með vel vafnum klút.

Ef setja á 2 lög á að þússa á milli með fínum sandpappír.

Viðarklæðningin verður að vera í jafnvægi í rakainnihaldi meðan á meðferð stendur.

Notkun

Pensill eða úði.

Berið jafnt blautt á blautt í lengdarstefnu viðarins.

Málaðu 1-2 plötur í einu til að forðast sýnilega skörun.

Ávallt skal nota sama lotunúmerið á samliggjandi/samfelld yfirborð.

Mismunur á yfirborði getur orsakað gljáa frávik.

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar.

Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun.

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Væntanleg útkoma

Hálfmattur, litlaus yfirborð.

Kemur ekki í veg fyrir hugsanlega mislitun vegna lignín- eða tannínsýruinnihalds viðarins.

Hlaðið yfirborðið með varúð þar til lakkið er að fullu harðnað.

Þrif og viðhald

Piljur meðhöndlaðar með Natural Wood Panel Lacquer Transparent eru hreinsaðar varlega með því að þvo þær með sápuvatni.

Athugið!

Þegar panilborð og líkir hlutir eru málaðir má búast við, að með tímanum komi í ljós ómálaður viður.

Ástæðan fyrir þessu er að viðurinn dregst saman og þenst út við hita- og rakabreytingar, t.d. á veturna þegar loftraki er lítill.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Gljái	20;Hálfmatt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.04
Þurrefnisinnihald vigt %	21
Þurrefnisinnihald rúmmál %	19
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	15
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og sápa
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

apríl 2024