

Wall Primer Pro

Vörulýsing

Alkalípolið sérlega fyllt grunnmálning sem skilar mattri áferð. Tryggir jafnt, mettað og fyllt undirlag sem hentar til lokameðhöndlunar með loft- eða veggmálningu í viðeigandi gæðum.

- Grunnmálning
- Sérlega fyllt
- Mött



Merkingar



Notkunarmöguleikar

Grunnmálning fyrir múr, steypu, gifsplötur og spartslaða yfirborðsfleti fyrir málun með loft- eða veggjamálningu.

Einnig notað sem grunur undir glerflóka, glervef og trefjafilt.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurr, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa og þússa.

Fjarlægjið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.

Vatnsleysanlega upplifun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.

Þússið fyrir matta áferð eins og þörf krefur.

Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla.

Hægt er að grunna íseygt og gljúpt undirlag með Flügger Sealer.

Notkun

Pensill, rúlla eða úði.

Val á verkfæri/áholdi ræðst af áferðinni.

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt.

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Efnishiti fyrir úðun, lág. 12°C.

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar.

Aukið hitastig og lágur loftraki stytir þurrktíma og fullri hörðun.

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Væntanleg útkoma

Matt, þekjandi yfirborð.

Málið yfir með Flügger Pro málningu að eigin vali fyrir bestu mögulegu niðurstöðu.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.

Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Viðbótar upplýsingar

Fyrir þessa vöru er gefið út: [Environmental Product Declaration](#)

Tæknilegar upplýsingar

Gljái	Matt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.44
Þurrefnisinnihald vigt %	64
Þurrefnisinnihald rúmmál %	49
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Heildarlosun samkv. ISO 16000-9:2011: (< µg/m ² h eftir 28 daga)	20
Þynning	Vatn. Ef sprautað er má þynna 5-10%.
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2024