

Repa Quick 40

Vörulýsing

Hægþurrkandi fylliefni til viðgerðar innanhúss og fyllingar á gífsi, steypu, gífsplötum, o.s.frv. Fjölliða styrkt gífsi í þurru formi er uppleysanlegt í vatni.

- Auðvelt að blanda
- Góð fylligeta
- Sekkur ekki

Notkunarmöguleikar

Til notkunar innanhúss til viðgerðar á steypu, gífsplötum, glertrefjaplötum, o.s.frv. Samsetning á breiðum og djúpum sprungum, götum og á mótum veggja og lofts.



Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa, þússa og þurrka af. Fjarlægjið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa Fluren 37. Vatnsleysanlega upplutun, nikótín og sótt er hægt að hreinsa with Fluren 49. Þússa slétt hörð og sleip yfirborð. Berið fylliefnisþykknið á og sléttið. Þússið yfirborðið og grunnið fyrir frekari meðhöndlun.

Notkun

Berið á og sléttið með kítisspaða. Veljið verkfæri eftir stærð yfirborðsins. Blöndun: Blandið 1 12,5 kg poka af dufti saman við 7 lítra af vatni. Hellið vatni í fötu og stráðið duftinu út í. Hrærið þar til jöfn þykkt næst. Látið standa í 3-5 mínútur og hrærið aftur í blöndunni. Berið nægilega mikið magn á og vinnið og sléttið fylliefnisþykknið. Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins. Forðist rakapéttingu. Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar. Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun. Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Væntanleg útkoma

Sléttið yfirborð fyrir viðbótar meðhöndlun.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægð eins mikið af fylliefni og mögulegt er af verkfærum áður en þau eru hreinsuð með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Spartl og kítti
Litur (spartl)	Hvít
Eðlisþyngd (kg/l)	1.5
m/l, háð breidd og dýpi samskeytisins	1
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	1
Lagþykkt (að nafnvirði mm)	50
Þynning	Vatn
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

október 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

desember 2021