

Borðplötuolía

Vörulýsing

Matt olía fyrir borðplötur, húsgögn og þess háttar. Mettar yfirborð viðarins og gerir hann vatns- og óhreinindapólinn. Natural Wood Table Top Oil má ekki lita. Fáanlegt í hvítu, gegnsæju og mahogny.

- Undirstrikar náttúrulegan ljóma viðarins
- Góð vörn gegn óhreinindum og vatni
- Skjalfest hentugur fyrir snertingu við mat



Merkingar



Notkunarmöguleikar

Notað innandyrna á borðplötur og húsgögn.
Til dæmis fura, fir, eik, beyki, aska, mahóní og teak.
Hentar ekki fyrir gólf.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurr, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Ójafnt eða laust lakk og málning er alveg fjarlæggt til að þrifa við með þússingu.
Óhreinindi, fita og smitandi efni eru fjarlægð með Natural Wood Cleaner.
Áður lakkaðir fletir eru mattslípaðir, forðast að þússa í gegn.
Þurrkaðu síðan með vel vafnum klút.
Besti árangurinn næst með 3 umferðum fyrir notkun.
Á harðviði næst besta vatnsheldni með viðbótarmeðferð.
Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Notkun

Pensill.
Berðu olíuna á með pensli í jafnt og þekjandi lag.
Bíddu í 30 mín. á meðan olían kemst inn í viðinn.
Berðu á meiri olíu ef þurr svæði koma upp.
Þurrkaðu umfram olíu af með lólausum bómullarklút.
Yfirborðið verður að vera algjörlega laust við umfram olíu.
Látið borðplötuna hvíla í klukkutíma og endurtakið síðan meðferðina.
Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Væntanleg útkoma

Mettað yfirborð með einsleitum gljáa og áferð.

Yfirborðspolið fer eftir gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og váhrifum.

Þrif og viðhald

Hreinsið yfirborðið eftir þörfum með alhliða hreinsiefni eða sambærilegu efni.

Yfirborðið er hægt að fríska upp á með þunnu lagi af Natural Wood Table Top Oil sem er borið á með fínnum svampsvampi.

Forðist mikið vatns-og vökvaálag fyrstu 4-7 dagana.

Athugið!

Olíumettaðir klútar geta kviknað af sjálfu sér.

Mettað með vatni eða eyðilag.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem málmur.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Hálfþekjandi viðarvörn
Gljái	10;Matt
Eðlisþyngd (kg/l)	0.84
Þurrefnisinnihald vigt %	35
Þurrefnisinnihald rúmmál %	38
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	20
Long spreading rate (m ² /l.)	50
Short Spreading rate (m ² /ltr.)	10
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	24
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	7
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Terpentína úr steinefnum og penslahreinsir
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

apríl 2024