

Trélakk háfaglans

Vörulýsing

Vatnsbundið lakk til notkunar innanhúss. Gefur fallega meðferð sem gulnar ekki. Yfirborðið er öflugt og auðvelt að þrifa. Natural Wood Lacquer er fáanlegt í 3 mismunandi gljástigum, silkimött, háfgljáandi eða glansandi.

- Vatnskennt lakk
- Gulnar ekki
- Auðvelt að þrifa



Notkunarmöguleikar

Notað fyrir alla ljósa við, ómeðhöndlaða eða áður lakkaða, t.d. á hurðir, karma og húsgögn. Einnig hægt að nota á litað tréverk.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurr, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Hreinsaðu með Natural Wood Cleaner.
Þússaðu áður lakkaða yfirborð matt.
Eftir þurrkun skal þússa með fínum sandpappír.
Fjarlægðu slípun ryk.
Efnið má ekki fara í gegnum málningsprautu.

Notkun

Bursti eða rúlla.
Hrærið fyrir notkun.
Berið á í jöfnu lagi eftir lengd viðarins.
Lakkaðu yfirborðið 1 eða 2 sinnum til viðbótar eftir þörfum.
Framkvæmdu alltaf þrífumefni til að athuga og samþykkja viðloðun og niðurstöðu.

Vætanleg útkoma

Litlaust, öflugt og auðvelt að þrifa yfirborð.

Þrif og viðhald

Lakkað yfirborð er hreinsað með alhliða hreinsiefni.
Áður en lakkið hefur slitnað í gegn skal lakka yfirborðið aftur með Natural Wood Lacquer.
Áður en endurlakkað er skaltu þvo með Natural Wood Cleaner.

Athugið!

Ekki er mælt með að nota Natural Wood Lacquer á gólf eða sambærilega fleti þar sem krafist er mikillar hörku og slitstyrks.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun. Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi. Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu. Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks. Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Eðlisþyngd (kg/l)	1.1
Þurrefnisinnihald vigt %	25
Þurrefnisinnihald rúmmál %	23
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	10
Lágst. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og sápa
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2024