

# DETALE Topcoat

DETALE CPH er einstök vörulína sem ætluð eru til skrauts sem er hægt að gera virkilega öðruvísi hluti með. Litirnir og áferðirnar eru innblásin af skandinavískri hönnun og hefð og fyrirmyndin er breytileiki náttúrunnar. Vörurnar henta bæði fagmönnum og þeim sem vilja gera hlutina sjálfir.



## Vörulýsing

Efnið smýgur inn í vegg og loft og styrkir eiginleika málningarinnar. Skapar yfirborð sem hrindir frá sér vatni og óhreinindum. Ráðlagt fyrir svæði með eðlilegar kröfur um notkun sem verða fyrir einhverju magni af óhreinindum og sliti.

- Smýgur inn í vegginn
- Glær
- Hrindir frá sér óhreinindum á við mattan málaðan flöt

## Notkunarmöguleikar

Stofur, anddyri, skrifstofur, verslanir, tannlæknastofur, skrifstofur, hótél og veitingastaðir. Yfirborðsflétir meðhöndlaðir með DETALE KC 14 og DETALE KABRIC auk steinefnaundirlagi í múrverki, steypu og múrsteinum.

## Undirlag

Verður að vera gleypið, hreint, þurrt, þétt og henta fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Fjarlægja skal ryk og laust efni.  
Berðu á 1-2 umferðir. Hámarks árangur næst eftir 2 umferðir.

## Notkun

Þurrkið létt yfir yfirborðið með örtrefjaglút.  
Berið á með því að nota lágþrýstings úðara og frekari áburð ef þess þarf.  
Berið jafnt á, blautt á blautt, og forðist að efnið leki.  
Forðist dropamyndun.  
Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, tefur fulla verkun og lengir tíma á milli yfirmálunar.  
Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið.  
Alltaf skal prófa takmörk og hvernig viðloðunin er og árangur.

## Væntanleg útkoma

Glært yfirborð.  
Þolir hreinsun og þvott með mildu hreinsiefni án núnings, með vatni og þurrka skal með rökum klút.  
Varist að setja hluti á yfirborðið áður en málningin er að fullu hörðnuð.

# Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningsársóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft. Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun. Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi. Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur. Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

## Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu. Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks. Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

## Tæknilegar upplýsingar

Eðlisþyngd (kg/l)	1.0
Long spreading rate (m <sup>2</sup> /l.)	15
Short Spreading rate (m <sup>2</sup> /litr.)	12
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn
Country of Origin	Denmark

## Núverandi TDS útgáfa

nóvember 2024