

Facade Universal

Vörulýsing

Almött vatnsblönduð málning (olía) sem veitir yfirborðsútbreiðslu með góðu veðurþoli. Góður valkostur þegar valið er að sleppa heildarhreinsun á undirlagi sem áður hefur verið málað. Hentar sérstaklega vel á veikt krítandi eða örlítið gljúpt undirlag. Kemur í veg fyrir myglu og mygluvöxt á yfirborðinu.

- Mött „kalkkennd“ áhrif
- Besta lausnin fyrir undirmálningu sem loðir ekki vel
- Útbreiðsla



Merkingar



Notkunarmöguleikar

Nýtt, ómeðhöndlað steinefnayfirborð, eins og segmentsmúrhúð, kalksementsmúrhúð, þunnpússaðir múnsteinar og áður málað yfirborð.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurr, traust og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

Yfirborðið verður að vera alveg þurr og ekki innihalda neina blómgun.

Koma skal í veg fyrir hækkandi raka í jörð eða raka vegna sprungna, framskot á borð við vatnslása, óvarða vegghúðun og aðrar samsetningar.

Nýtt segmentsyfirborð þarf að herða í að minnsta kosti 4 vikur áður en meðhöndlun hefst.

Útskolun salts og annarra vatnsleysanlegra efna mega ekki eiga sér stað.

Sementsyfirborð þarf að meðhöndla eigi fyrr en eftir 4 vikur, múnstein eigi fyrr en eftir 2 ár.

Má ekki nota á undirlag sem skeytt er saman eða múrhúðað með hreinni múrhúð með kalki.

Meðhöndlun

Fjarlægðu botnfall, laust efni og málningu með því að þvo og hreinsa.

Óhreinindi, feiti og aðskotaefni ætti að fjarlægja með Façade Clean.

Þorungar, myglu og mygluvöxtur eru fjarlægð með hreinsun með Façade Algae Remover.

Stærri sprungur og aðrar skemmdir þarf að fylla í með segmentefni.

Grunnið nýtt, svöltið matt eða ídrægt yfirborð með Flügger Facade Primer.

Berið 1–2 umferðir á. Sumir litatónar krefjast fleiri umferða.

Besta ending er náð með tveimur eða fleiri höggum.

Notkun

Pensill, rúlla eða málningarsprauta.

Ákveðið hvernig borið er á út frá þeirri áferð sem óskað er eftir.

Berið blautt á blautt á jafnan hátt, ljúkið með því að nota pensil í sömu átt.

Ávallt skal nota sama lotunúmerið á samliggjandi/samfellit yfirborð.

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Efnishiti fyrir úðun, lágm. 15°C.

Hindra þarf rakaþéttingu við þurrkun/hörðun.

Forðast skal vinnu í beinu sólarljósi og á mjög heitt yfirborð.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, tefur fulla verkun og lengir tíma á milli yfirmálunar.

Mikill hiti og líttill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið.

Prófið alltaf viðloðun og útkomu fyrir upphengingu.

Væntanleg útkoma

Flatt, þakið yfirborð. Áætluð ending er 12 ár.

Ending yfirborðsins veltur á samsetningunni, hvernig efnið er borið á og útsetningu. Áætluð ending getur því verið styttri eða lengri en gefið er upp.

Kölkun frá dekkri litum sökum of mikilla litarefna getur átt sér stað.

Munur getur verið á skugga vegna ójafns undirlags og útsetningu.

Þrif og viðhald

Hreinsaðu yfirborðið og gerðu við skemmdir einu sinni á ári eða eftir þörfum.

Óhreinindi, feiti og aðskotaefni ætti að fjarlægja með Façade Clean.

Þörungar, mygla og mygluvöxtur eru fjarlægð með hreinsun með Façade Anti-green.

Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.

Gerið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.

Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

Eldri byggingar, sem byggðar eru með hreinni múrhúð með kalki, ættu að vera múrhúðaðar eða meðhöndlaðar með sílfíkatmálningu.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum og þrífið þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Viðbótar upplýsingar

Skráð i gagnagrunn fyrir vistvænar byggingarvörur á Norðurlöndunum (Nordic Ecolabelling Building Products Database), sem er skráð yfir vörur sem er heimilt að nota við Svansmerkt byggingarverkefni.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Olíubundnar vörur
Gljái	Almött;2
Eðlisþyngd (kg/l)	1.39
Þurrefnisinnihald vigt %	55
Þurrefnisinnihald rúmmál %	37
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +5°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)	1
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	24
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	28
þéttleiki	Uppgufun EN7783: Sd = 0.35 m samsvarandi við flokk V2 Medium sbr. EN 1062-1. Vatnsintak EN 7783: W24 = 0.06 samsvarandi við flokk W3 Low sbr. EN 1062-1.
þynning	Vatn
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

maí 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

janúar 2024